

PERGO[®]

Lepidlo Na Drevené Podlahy
Technický List - Čeština

TECHNICKÝ LIST - EDICE 04.2023

Lepidlo Na Dřevěné Podlahy

Obecné Informace

Lepidlo pro dřevěné podlahy Pergo Parquet je pružné lepidlo s vysokou adhezní pevností, které je ideální pro lepení všech dřevěných podlah Pergo na porézní i neporézní povrchy.



LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY

Objednávkový kód	PGWGLUE16A
Obal	Hliníkové sáčky s lepidlem v kartonové krabici
Obsah	16 kg (= 2 × 8 kg)
Barva	Tmavý dub
Základ	MS Polymer
Viskozita	Tmel
Spotřeba	1,0–1,2 kg/m ² (s nanášecí špachtlí B11 – pro aplikaci lepidla)
Skladovatelnost	Nejméně 18 měsíců v neotevřeném hliníkovém sáčku na chladném a suchém místě při teplotách mezi 5 °C a 25 °C.

Lepidlo Na Dřevěné Podlahy

LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY

Otevírací doba Až 30 min.

Čas opravy Až 15 min.

Doba léčení Mírný provoz: min. 6 hodin
Velké zatížení: max. 48 hodin

Emise VOC < 1 %
(těkavé organické sloučeniny)

Teplota aplikace 15–20 °C (při relativní vlhkosti vzduchu 50–60 %)

Teplotní odolnost -40–90 °C

Použitelné Pro

- Používejte na porézní a neporézní povrchy. Doporučujeme nejdříve otestovat přilnavost lepidla k podkladu.
- Používejte v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením.

Lepidlo Na Dřevěné Podlahy

Bezpečnost

- **Ochrana očí**

Zabraňte kontaktu s očima.

- **Ochrana kůže**

Zabraňte kontaktu s pokožkou. Může vyvolat alergickou reakci.

- **Ochrana dýchacích orgánů**

V případě nedostatečného větrání použijte vhodný dýchací přístroj.


- **Uchovávejte mimo dosah dětí**

Lepidlo Na Dřevěné Podlahy

Vlastnosti

Příslušenství Pergo je speciálně vyvinuto pro podlahy Pergo.

- **Připraveno k použití**
Lepidlo pro dřevěné podlahy Pergo Parquet je jednosložkové lepidlo; není nutné ho míchat.
- **Rychlé vytvrzení**
- **Hliníkové sáčky s lepidlem**
- **Výjimečné snížení odražení zvuku**
- **Vhodné pro podlahové vytápění a chlazení**



Lepidlo Na Dřevěné Podlahy

Příprava

1. Systém podlahového vytápění nebo chlazení by měl být vypnut podle předepsaného postupu. Další informace naleznete v Pergo návodu k podlahovému vytápění.
2. Před instalací dřevěné podlahy zkontrolujte obsah zbytkové vlhkosti v podkladu pomocí vhodné metody podle norem platných ve vaší zemi, např. metodou CM, digitálním vlhkoměrem či multiparametrickou sondou In-Situ. Úroveň vlhkosti podkladu musí odpovídat doporučení pro podlahy Pergo. Další informace naleznete v technické dokumentaci k podlaze Pergo.
3. Jak lepidlo pro dřevěné podlahy Pergo Parquet, tak dřevěnou podlahu je nutné nechat aklimatizovat v souladu s instalačními pokyny pro podlahy, a to na místě, kde se podlaha bude pokládat. Podlahu ponechejte až do instalace v originálním balení. Před instalací zkontrolujte úroveň vlhkosti podlahy Pergo, která musí odpovídat doporučení pro podlahy Pergo. Další informace naleznete v technické dokumentaci k podlaze. Důrazně doporučujeme, abyste podlahu nepokládali, pokud vlhkost dřevěné podlahy překročí 11 %.
4. Lepidlo pro dřevěné podlahy Pergo Parquet by mělo být nanесeno na podklad, který je patřičně připravený, trvale suchý, rovný, hladký, čistý a vhodný pro daný účel, tj. podklad bez nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost lepidla.
 - Staré lepidlo nebo vyhlazovací hmota mohou negativně ovlivnit přilnavost. Tyto zbytky je třeba odstranit obroušením. Potěr s nedostatečnou přilnavostí k podkladu nebo volně položený je nutné odstranit a opravit.
 - V případě nerovného podkladu naneste vhodnou vyhlazovací hmotu.
 - Minerální a práškové plochy je nutné ošetřit podkladovým nátěrem.
 - Odstraňte vrchní vrstvu a obruste anhydritový povrch.
 - Je nutné vysát podlahy průmyslovým vysavačem.
 - Před nalepením na stávající podlahu (např.: keramické dlaždice) nezapomeňte důkladně vyčistit podklad vhodným čisticím prostředkem. Poté podlahu vytírejte vodou, dokud použitá voda nebude čistá. Před nanесením lepidla musí být povrch zcela suchý.
5. Nikdy neprovádějte instalaci podlahy na podklad, který není chráněn před vzlínající vlhkostí nebo má vyšší vlhkost, než je uvedeno v návodu k instalaci podlahy Pergo. Je-li přítomna nadměrná vlhkost, použijte vhodný povrchový systém regulace vlhkosti nebo membránu odolnou proti vlhkosti.
6. Během instalace musí být teplota v místnosti mezi 15 a 25 °C. Teplota podkladu by měla být minimálně 15 °C. Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 75 %.

Lepidlo Na Dřevěné Podlahy

Instalace

1. Odřízněte roh hliníkových sáčků a vylijte lepidlo na povrch. Lepidlo rovnoměrně rozetřete klikatým vzorem pomocí zubové stěrky na lepidlo B11 (např. nanášecí špachtle pro lepení dřevěných podlah Pergo – PGWB11). Nenanášejte více lepidla, než zvládnete zakrýt lamelami během 30 minut. Abyste udrželi místo instalace čisté, doporučujeme lepidlo rozetřít vždy po 2 řadách.
2. Při instalaci podlahy vždy zajistěte dilatační spáru mezi podlahou a stěnou nebo jinými upevněnými předměty. Požadovanou šířku dilatační spáry zjistíte v technické dokumentaci pro dřevěné podlahy Pergo Parquet.
3. Přitlačte lamely na lepicí vrstvu a naklepněte na místo nebo je vtlačte gumovým kladívkem (kladívko s plochou hlavou o průměru min. 40 mm a s tvrdostí podle Shorea 60 +/- 10). Ujistěte se, že nejméně 80 % všech dřevěných prken je pokryto lepidlem. V případě potřeby proveďte zatížení podlahy závažím. Po umístění lamely máte ještě 15 minut na opravu.
4. Po dokončení prvních 2 řad můžete opatrně sedět na těchto řadách, abyste mohli nanést lepidlo pro další dvě řady.
5. Po dřevěné podlaze lepené pomocí lepidla pro dřevěné podlahy Pergo Parquet lze po 6 hodinách chodit. V případě velkého zatížení vyčkejte 48 hodin.
6. Podlahové vytápění nebo chladicí systém lze znovu uvést do provozu předepsaným postupem po úplném vytvrnutí lepidla. Další informace naleznete v Pergo návodu k podlahovému vytápění.

TECHNICKÝ LIST - EDICE 04.2023

Lepidlo Na Dřevěné Podlahy

Údržba

1. Před vytvrzením:
Lepidlo pro dřevěné podlahy Pergo Parquet lze odstranit pomocí čisticích ubrousků.
2. Po vytvrzení:
Přebytečný produkt lze odstranit pouze mechanicky, např. plastovou špachtlí.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com

