

Obecné údaje	
Lamela	1050 x 310 mm
Celková tloušťka	14 mm
Počet lamel v krabici	4 (2xA & 2xB)
m <sup>2</sup> v krabici	1,302 m <sup>2</sup>
Kg v krabici	16,40 kg

Struktura lamely			
Horní vrstva	PEFC zdroje	EN 13489	± 3 mm
Nosná deska	PEFC zdroje		HDF Mastercore
Spodní vrstva	PEFC zdroje	Dýha na dřevo	2 mm
Pero a drážka	Délka		Uniclic
	Šířka		Uniclic



Záruka			
Použití v obytných prostorech		záruční podmínky v každém balení	33 rok
Spoj Uniclic - Multifit			Doživotní
Použití v komerčních prostorech			Na vyžádání

Povrchová vrstva			
Druhy dřeva			Dub
Původ			Evropa
Povrchová úprava	Lak UV	Vrchní nátěr proti poškrábání	5 - 7 vrstvy
Přirozená odchylka		Díky přírodnímu původu produktu, může nastat vzhledová odchylka od ukázkových panelů	
Povrchové úpravy			Viz pokyny pro instalaci

třídění			
Secondo EN 13489:2002 Classe Libera			
	Selected	Accent	Lively
	Faccia dell'elemento		
Alburno	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto
Nodi	Ammessi, sani fino a max ca. 20mm o completamente riparati	Ammessi, sani o cadenti, riparati o stuccati, fino ad un max. ca 50 mm	Ammessi anche se cadenti o aperti, purchè non compromettano la qualità d'uso fino ad un max ca. 80 mm
Crepe longitudinali	Non ammesso	Ammesse, stuccate e più o meno in centro tavola	Ammesso, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Colpo di fulmine	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Deviazione fibratura	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Specchiature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Alterazione biologica	Non ammesso	Non ammesso	Consentito azzurramento e moschettatura
	Parti non visibili		
Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento .			

<b>Instalace</b>		<b>standardní podmínky</b>	
Plovoucím způsobem		Na podložce Pergo	Viz pokyny pro instalaci
Lepení		Polymerová pryskyřice Pergo	Viz pokyny pro instalaci
Zobrazení půdu umístěnou	EN 13489	Rozdíly ve výšce (mm)	≤ 0,20
		Rozdíly v šířce (mm)	≤ 0,20
		Dlaždice efekt po celé%	≤ 0,1
		Účinek šířka dlaždice%	≤ 0,2
rozměrová stabilita	ISO 24339	Účinek šindel přes max%	≤ 0,30
	Změnit 30-85%	Dlaždice efekt po celé min%	≥ - 0,20
		Otevření mezi šířkou desky (mm)	≤ 0,20
		Otevření mezi panely podél (mm)	≤ 0,30
Podlahové vytápění	Vhodný	Viz speciální pokyny	

<b>Vlastnosti klasifikace</b>			
Odolnost proti opotřebení	SIS 923509	Padající písek	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Odolnost proti skvrnám	EN 13442		class 3
CE	EN 14342:2013	notified body	0766 EPH Dresden DOP: Na balení
Kolečková židle	ISO 4918	Testováno s podložkou	25.000
Odolnost proti uklouznutí	CEN/TS 15676: 2008	Zkouška suchého kyvadla	V závislosti na struktuře a povrchové úpravě USRV 37-57
Emise formaldehydu	EN 717-1		≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤ 5 ppm
Odolnost proti teple	EN12664:2001		0,105 m².K/W
Požární klasifikace	EN 13501-1		Cfl-s1

<b>Ekologické certifikáty</b>		
AFFSET	A	Francie
PEFC	PEFC/07-32-37	
EPD	Na vyžádání	
M1		Finsko
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001	

